

Ravalement

L'état actuel de vos façades va déterminer le choix de la solution à apporter au problème.

1 La peinture de ravalement

Si vos façades sont salies et contaminées par les champignons, moisissures, lichens et autre pollution, il faut appliquer un nettoyant actif (doc. Façade A9) au pulvérisateur. Après quelques minutes d'action, la façade traitée s'éclaircit, les champignons rouges disparaissent. Après un rinçage à la pression, la façade est assainie et a retrouvé son aspect quasi d'origine. On appliquera une 1ère couche de peinture d'impression spéciale ravalement ainsi qu'une ou deux couches de peinture de finition, en fonction du traitement préconisé, teintée à votre choix.



2 L'enduit taloché ou grésé

Si vos façades comportent des fissures plus ou moins importantes ou si le revêtement actuel est soufflé, la peinture de ravalement ne suffira pas à solutionner le problème tant qu'esthétique, décoratif que technique.

La 1ère étape est de décaper vos façades endommagées au marteau burineur afin de retirer totalement l'enduit actuel.

La 2ème étape est d'appliquer un sous enduit avec la pose d'une trame armée afin de solidifier le support.

La 3ème étape est d'appliquer un primaire d'accrochage.

La 4ème étape est d'appliquer un enduit de finition de type Grésonip (grain moyen) ou Souplonip grésé (grain mince).

La finition (4ème étape) peut être obtenue également sans passer par les étapes précédentes si vos façades sont faiblement fissurées et que vous souhaitez changer l'aspect du ravalement. La procédure à suivre est la suivante :

Application d'un nettoyant actif (Façade A9)

Rinçage au nettoyeur haute pression

Application d'un sous enduit (Scollofax) ayant pour but de lisser les façades

Application d'un primaire d'accrochage teinté

Et application de l'enduit de finition de type Grésonip (grain moyen) ou Souplonip grésé (grain mince).

